


OAKY&NBSP;

 Garanzia
10 ANNI

 Temperatura di installazione
DA +15°C A +25°C

 Conservazione da +5°C a +35°C
3 ANNI
LUNGHEZZA ↔ **50 m**
LARGHEZZA ↔ **122 cm**

Primer/Primer +	✓	CE	✓
Kraft paper release liner	✓	IMO	✓
Termoformabile	✓	MED	✓
Polimero calandrato	✓	RAIL	✓
Installazione interna	✓	REACH	✓
Installazione esterna	✗	TCHIBO	✓
Resistenza agliUV	✓	TABER TEST	✓
Adesivo permanente antibolla	✓	VOC	✓
Aspetto	Opaco		
Spessore	250 μ		
Resistenza alla graffiatura	Media		

FORZA DI ADESIONE :

91 minuti dopo installazione: 1,04 Kg/cm
 24 ore dopo installazione: 1,43 Kg/cm
 3 giorni dopo installazione: 1,51 Kg/cm
 7 giorni dopo installazione: 1,65 kg/cm

FORZA DI ADESIONE AD ALTA TEMPERATURA :

Dopo il 1° giorno: 1,37 Kg/cm
 Dopo 7 giorni: 1,03 Kg/cm

DURABILITÀ :

Il prodotto è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, alla sporcizia, all'abrasione, ai raggi UV e all'usura (ingiallimento, delaminazione, screpolatura, demetallizzazione)

MANUTENZIONE :

Per la cura e la manutenzione quotidiana della pellicola utilizzare solo detersivi a pH neutro, non utilizzare prodotti con pH troppo acido o basico.

- L'acqua calda (non bollente) può aiutare a eliminare le macchie più ostinate.
- In alcuni casi, anche una soluzione a base di alcool isopropilico e acqua può essere efficace (70% ISO 30% H2O. Non su Cover Styl' stampato).
- Utilizzare solo panni o spugne morbide per pulire il vinile (eccetto i glitter).
- Se sono presenti macchie persistenti, significa che la cura e la manutenzione non sono state eseguite correttamente. In questo caso effettuare una riparazione con patch (non garantita ma efficace ed economica) o la sostituzione completa del vinile;
- Non utilizzare prodotti di pulizia a base organica come ammoniaca o polish per pulire il vinile.

